



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Ventas, servicio y centro de distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE GR-132

LUBRIPLATE GR-132 es un concepto nuevo en la elaboración de un lubricante. LUBRIPLATE GR-132 es un espesador de tipo de combinación de litio, lubricante de grado No. 1 NLGI con punto de caída goteo ASTM de más de 430 °F y prueba de frío trabajable de -40 °F.

El aceite mineral de viscosidad ligera en LUBRIPLATE GR-132 hace que este lubricante sea ideal para muchas aplicaciones de alta velocidad en donde la fricción del fluido debe mantenerse al mínimo. La elaboración de este producto es tal que es compatible con una amplia variedad de plásticos.

LUBRIPLATE GR-132 se utiliza con mucho éxito en una gran variedad de aplicaciones incluyendo:

Cajas de engranes de herramientas eléctricas portátiles.

Cajas de engranes fraccionales de caballos de fuerza.

Aplicaciones de rueda de alta velocidad y de cojinete de rodillo como el de las moledoras, la maquinaria para trabajo con madera, ventiladores de escape, sopladores y mezcladoras de alta velocidad.

Cajas de engranes para paletas mecánicas (autos descuadrados).

Moledoras y herramientas de rotor con alto ciclo.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la purga de aceite especialmente para un aceite de baja viscosidad.
- Las propiedades excepcionales en contra del desgaste mejoran las características de lubricidad.
- Impermeable.
- Altamente resistente a la oxidación.
- Muy estable al corte.
- Punto alto de anilina (aceite mineral).

(más)

Las pruebas típicas en LUBRIPLATE GR-132 son las siguientes:

Tipo de espesador	Combinación de litio
Penetración trabajada a 77 °F	310 - 340
60 golpes	330
10,000 golpes	332
100,000 golpes	345
Consistencia NLGI No.	1
Punto de goteo ASTM	430+ °F/221+ °C
Color	Beige
Viscosidad de aceite mineral	
SUS a 100 °F	200
cSt a 40 °C	39
Punto de fluidez	-40 °F
4 bolas, carga en buenas condiciones (kg)	200

<u>Empaque disponible</u>	<u>No. de parte</u>
Caja, 24/14 oz. Latas	L0158-001
Caja, 6/6 lb Latas	L0158-006
35 lb Cubeta	L0158-035
120 lb, tamaño de un cuarto, tambor	L0158-039
440 lb, tamaño completo, tambor	L0158-040

Impreso en EE. UU.
Revisado el 15-4-08