



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Ventas, servicio y centro de distribución

Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución

Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE X-357

LUBRIPLATE X-357 es un lubricante de litio, de presión extrema, resistente al agua, anticorrosivo y de trabajo pesado, gracias a su diseño posee excepcionales propiedades de penetración y lubricación. Este producto, con su gran cantidad de cargas, incluyendo el disulfuro de molibdeno, proporciona una película de lubricación y aun así permanece seco.

LUBRIPLATE X-357 se desarrolló para una dispersión fina en estrechas tolerancias y, al llegar a estas áreas, proporciona una película de grasa de protección superior. Este producto es capaz de soportar rangos de temperatura altos y bajos. Lo más interesante de este producto es el hecho de que una película de lubricante en un área abierta formará una superficie de apariencia seca, eliminando así gran parte de la atracción de polvo y suciedad. Sin embargo, la superficie permanecerá “resbaladiza” y proporcionará una excelente lubricación.

LUBRIPLATE X-357 está disponible a granel y en una práctica lata de aerosol. Es excepcionalmente beneficioso para los ganchos de acoplamiento que se encuentran en los sistemas de remolque duales que permiten que el segundo remolque se enganche a sí mismo al remolque delantero. Otras aplicaciones incluyen ejes deslizantes, engranajes abiertos, quintas ruedas, cierres, ganchos, puertas corredizas y cualquier área donde se requiera la penetración y propiedades de permanencia. Especialmente cuando estas condiciones se someten a lluvias, granizo, nieve, suciedad, etc.

A continuación las pruebas típicas que cubren LUBRIPLATE X-357:

Rango de penetración Trabajada a 60 carreras	310 a 340
NLGI n.º	1
Punto de caída ASTM	360°F/182°C
Color	Negro
Viscosidad de aceite mineral SUS a 100 °F/38 °C cSt a 40 °C	95 18
Prueba de cuatro bolas Carga en buenas condiciones Carga de soldadura	300 kg 320 kg
Índice de desgaste de carga	56.0

(a la vuelta)

LUBRIPLATE X-357 está disponible en las siguientes formas:

<u>Pieza disponible de presentación</u>	<u>N.º</u>
Cubeta de 35 lb	L0149-035
Tambor de 420 lb	L0149-040
Caja de cartón con 12 latas de aerosol de 11 onzas.	L0149-063