



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Ventas, servicio y centro de distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Fabricación, ventas, servicio y centro de distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE Neptune Launching Slip Coat

LUBRIPLATE Neptune Launching Slip Coat se aplica sobre la capa endurecida de Base Coat. Slip Coat es altamente resistente al agua y se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas.

Propiedades típicas

NLGI n.º	3½
Rango de penetración 60 carreras trabajadas	210 - 250
Espesador	Jabón de calcio
Punto de caída	200 °F/93 °C
Gravedad específica	0.93
Color	Naranja
Textura	Tersa

Slip Coat se aplica desde el tambor en la condición en que se encuentre. No se debe calentar antes de aplicar. Después que Base Coat se ha enfriado, Slip Coat se esparce al espesor deseado. El espesor típico es desde ¼ de pulgada a ½ de pulgada. Slip Coat es de color naranja lo que permite distinguirlo de Base Coat.

Cobertura

<u>Espesor en pulgadas</u>	<u>Libras requeridas para cubrir 1 pie cuadrado (Aprox.)</u>	<u>Tambor (Cerca de 400 lb) Cubrirá pies cuadrados (Aprox.)</u>
1/8	0.60	666
1/4	1.20	333
1/2	2.37	169

Presentación disponible

Tambor de 400 libras

Pieza n.º

L0215-040