



Sistema de Calidad Registrado ISO-9001.
Cumple con ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución

Newark, NJ 07105

Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución

Toledo, OH 43605

Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y soporte de servicio técnico

Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE, SERIE "730"

LUBRIPLATE serie "730" es la serie de lubricantes multi-propósito más versátil recomendada para la industria, construcción, transportación, minería y demás tipos de manufactura y manejo de materiales similares.

VENTAJAS

- Reversibilidad después de condiciones de mucho calor y de muchos cortes.
- Excelente capacidad de sellado en condiciones de mucha humedad.
- Amplio rango de temperatura operativa.
- Resistente a sustancias químicas.
- No es corrosivo, resistente a la oxidación.
- Capacidad de acarreo de carga pesada.

Se probó la durabilidad de la fuerza de la película del LUBRIPLATE n.º 730-2 sometiéndola a condiciones de calor excesivamente altas.

ASTM D-2266

Desgaste de acero sobre acero, 1 hora, 1200 RPM, 40 kg. Acero 52100, 400 °F

Grasa EP competitiva que no se derrite cicatriz de 1.73 mm

LUBRIPLATE n.º 730-2..... cicatriz de 0.83 mm

(a la vuelta)

Las pruebas típicas a los productos de la serie “730” de LUBRIPLATE son como sigue:

<u>LUBRIPLATE n.º</u>	<u>730-2</u>	<u>730-1</u>	<u>730-0</u>
Aceite mineral			
Viscosidad SUS a 100 °F	800	800	800
cSt a 40 °C	151	151	151
Viscosidad SUS a 210 °F	77	77	77
cSt a 100 °C	14	14	14
Punto de ignición °F	510	510	510
Punto de vertido, °F	-10	-10	-10
Tipo de base	Complejo de aluminio	Complejo de aluminio	Complejo de aluminio
Rango de penetración trabajada	265/295	310/340	355/385
NLGI n.º	2	1	0
Penetración trabajada a 77 °F			
60 ciclos	266	310	363
10,000 ciclos	272	316	377
100,000 ciclos	317	340	400
Punto de goteo ASTM	560 °F/293 °C	540 °F/282 °C	465 °F/240 °C
Prueba de presión extrema (extreme pressure, EP) de Timken:			
Carga aceptable	45 lb	40 lb	35 lb
Prueba de EP de cuatro bolas:			
Carga de soldadura	280 kg.	220 kg.	200 kg.
Índice de desgaste de carga	53.2	44.2	41.2
Norma Hoffman			
Bomba de oxidación a 100 Hours	3-1/2 psi	3-1/2 psi	3-1/2 psi
Color	Blancuzco	Blancuzco	Blancuzco
<u>Presentaciones disponibles</u>	<u>730-2</u>	<u>730-1</u>	<u>730-0</u>
Caja de cartón con 24 latas de 14 oz.	L0085-001	L0084-001	L0083-001
Caja de cartón con 6 latas de 6 lb.	L0085-006	L0084-006	L0083-006
Cubeta de 35 lb.	L0085-035	L0084-035	L0083-035
Tambor de un cuarto de 120 lb.	L0085-039	L0084-039	L0083-039
Tambor completo de 420 lb.	L0085-040	L0084-040	L0083-040
Caja de cartón, 40 Cartuchos de 14½ oz.	L0085-098	-----	-----