



Sistema de calidad ISO-9001 registrado.
Cumple con la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicio y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Ventas y servicio técnico
Teléfono: 1-800-733-4755

LUBRIPLATE SSO-FG-100 Y LUBRIPLATE SSO-FG-150

*Con registro NSF H-1.

“Estos productos cuentan con certificación OU Kosher Pareve.”

“Estos productos cuentan con certificación Halal.”

LUBRIPLATE SSO-FG-100 y LUBRIPLATE SSO-FG-150 son lubricantes premium totalmente sintéticos diseñados para equipos selladores y enlatadores y aplicaciones afines.

Diseñados para satisfacer los requisitos extremos de la industria del procesamiento de alimentos, como el lavado con agua, vapor y condiciones de gran acidez, etc., **LUBRIPLATE SSO-FG-100 y LUBRIPLATE SSO-FG-150** fueron formulados con aditivos de rendimiento premium y líquidos de base que permiten una lubricación superior y brindan al equipo una excelente protección contra la oxidación, el desgaste, la herrumbre y la corrosión. **LUBRIPLATE SSO-FG-100 y LUBRIPLATE SSO-FG-150** satisfacen los requisitos de las Normas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de 1988 para uso H-1 (lubricantes con contacto indirecto con alimentos). Estos productos están fabricados con ingredientes que cumplen con las directivas 21 CFR 178.3570, 21 CFR 172.882 y 21 CFR 182 G.R.A.S. de la FDA.

Datos de pruebas típicas

<u>Propiedades</u>	<u>Método de prueba</u>	<u>SSO-FG -100</u>	<u>SSO-FG -150</u>
Aspecto	Visual	Cristalino	Cristalino
Grado de viscosidad ISO		100	150
Viscosidad a 100°F (SUS)	ASTM D-88	556	762
a 210°F (SUS)	ASTM D-88	77	97
a 40°C (cSt)	ASTM D-445	105.4	151.1
a 100°C (cSt)	ASTM D-445	15.65	20.25
Índice de viscosidad		158	156
Color	ASTM D-1500	< 0.5	< 0.5
Gravedad API	ASTM D-287	37.2	36.2
Gravedad específica	ASTM D-187	0.839	0.844
Libras/Galones		6.99	7.03
Punto de inflamación, (COC) °F	ASTM D-92	515	515
Punto de combustión, (COC) °F	ASTM D-92	560	560
Punto de fluidez, °F	ASTM D-97	- 65	- 60
TAN	ASTM D-974	0.8	1.1
Corrosión de cobre	ASTM D-130A	1a	1a
Soldadura por cuatro bolas – Carga OK	ASTM D-2783	140 kg	120 kg
Desgaste por cuatro bolas	ASTM D-4172	0.32 mm	0.37 mm
Proc. de prevención de herrumbre A	ASTM D-665	Superada, sin corrosión	Superada, sin corrosión

(Reverso)

LUBRIPLATE SSO-FG-100 y LUBRIPLATE SSO-FG-150 están disponibles en los siguientes envases:

<u>Envases disponibles</u>	<u>N.º de pieza</u>	
	<u>SSO-FG -100</u>	<u>SSO-FG -150</u>
Tambor de 55 galones	L0956-062	L0957-062
*Números de registro NSF H1	<u>138390</u>	<u>138391</u>

*Autorizado por la NSF para su uso en plantas de procesamiento de alimentos como lubricante o agente antiherrumbre en equipos en los que es posible que haya contacto entre la pieza lubricada y el producto comestible.

*NSF - National Sanitation Foundation

“La Serie **LUBRIPLATE SSO-FG** no contiene compuestos derivados de las especies animales afectadas por EET/EEB; por consiguiente, cumple con los requisitos de la nota explicativa sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) EMEA/410/01 Rev. 2, octubre de 2003”.