



Sistema de calidad registrado según la norma ISO-9001.
Conforme a la norma ISO-21469.

Centro de ventas, servicios y distribución
Newark, NJ 07105
Teléfono: 973-589-9150 Fax: 973-589-4432

Centro de fabricación, ventas, servicio y distribución
Toledo, OH 43605
Teléfono: 419-691-2491 Fax: 419-693-3806

Asistencia para ventas y servicios técnicos
Teléfono: 1-800-733-4755

ACEITES PARA TURBINA LUBRIPLATE

Los aceites para turbina LUBRIPLATE se han formulado específicamente para las aplicaciones en turbina de vapor. Además de ofrecer protección contra la oxidación, el óxido y la espuma, los aceites para turbina LUBRIPLATE también se separan fácilmente de la humedad.

El aceite para turbina LUBRIPLATE 32 cumple los requisitos de la Especificación de General Electric GEK-46506B.

<u>Pruebas típicas</u>	<u>32</u>	<u>46</u>
Viscosidad		
SUS a 100 °F	152	216
SUS a 210 °F	44	47,9
cSt a 37,8 °C	32	42,10
cSt a 99 °C	5,4	6,4
ISO VG	32	46
Índice de viscosidad	113	100
Punto de inflamación	199 °C/390 °F	435 °F
Punto de incendio	227 °C/440 °F	495 °F
Punto de fluidez	-23 °C/-10 °F	0 °F
Contenido acuoso	Menos del 0,01 %	Menos del 0,01 %
Prueba de óxido (ASTM D-665)	Aprobada; sin oxidación	Pendiente
Densidad relativa	0,864	0,867
Valor de neutralización	0,20 mg KOH/g (máx.)	0,20 mg KOH/g (máx.)
Prueba de oxidación (ASTM D-943)	>10 000 horas	>10 000 horas
Color	L-1,5	L-1,0